




COLLEGE




COLLEGE Naval 17




COLLEGE Anis 62




COLLEGE Poussin 20




COLLEGE Ficelle 09




COLLEGE Nacre 04




COLLEGE acier 18



COLLEGE Noir 10



COLLEGE Corail 14




COLLEGE Framboise 81




COLLEGE Marine 25




COLLEGE Gentiane 16




COLLEGE Turquoise 53




COLLEGE Vert 24




COLLEGE Mastic 48



COLLEGE Blanc 01



COLLEGE Souris 31



COLLEGE Moka 13



COLLEGE Mordoré 133




COLLEGE Paille 83




COLLEGE Pêche 52




COLLEGE




COLLEGE Safran 49



COLLEGE Havane 44



COLLEGE Sanguine 05




COLLEGE Evêque 154



COLLEGE Bergamotte
121




COLLEGE Olive 61




COLLEGE Absinthe 132



COLLEGE Indigo 144



COLLEGE Titanium 98



COLLEGE Naturel 26

Cette toile pare-soleil se décline autour d'une gamme de 30 coloris, vous offrant de grandes possibilités de décoration.

Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications Parois japonaises - Rideaux - Décoration murale - Store bateau

Composition 100% polyester FR

Poids 200 g/m²

Laize 140 cm / 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal

Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien      

Label OekoTex / France Terre Textile

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno

Indices optiques

Réflexion lumière : **57 %**

Absorption lumière : **15 %**

Transmission lumière : **28 %**

Indices thermiques

réflexion solaire : **56 %**

absorption solaire : **14 %**

Transmission solaire : **30 %**

Transmission UV : **12 %**

Gtot : **Gt 39 % Fc 66 %**

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) **6**

Boulochage **2-3**

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne **-2.5**

Trame **-0.5**

Martindale (Cycles) **20000**

Allongement rupture (mm)

Chaîne **23**

Trame **24**

Résistance rupture (daN)

Chaîne **93**

Trame **120**

