

Batistore



SCAN ME

702153-2022



Structuré



STRUCTURÉ



Poids	185 g/m ²
Épaisseur	0,40 mm
Coefficient d'ouverture	0 %
Composition	100 % Polyester
Laize	2400 mm
Soudable	Non
Entretien	Épongeable

Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	g _{tot} * selon double vitrage 4+16+4 argon	Transmission lumière visible T _{vis-n}	Réf. BV	Réf. Rouleau
47 %	53 %	0 %	0,41	48 %	TSB3308	TSR3308
28 %	44 %	28 %	0,43	27 %	TSB3315	TSR3315
14 %	25 %	61 %	0,49	11 %	TSB3311	TSR3311
0 %	6 %	94 %	0,65	0 %	TSB3310	TSR3310
2 %	12 %	86 %	0,62	1 %	TSB3305	TSR3305
17 %	23 %	60 %	0,50	14 %	TSB3316	TSR3316
27 %	34 %	39 %	0,46	24 %	TSB3317	TSR3317
34 %	49 %	17 %	0,42	31 %	TSB3307	TSR3307
42 %	50 %	8 %	0,41	43 %	TSB3318	TSR3318

STRUCTURÉ



Poids	185 g/m ²
Épaisseur	0,40 mm
Composition	100 % Polyester
Laize	2 400 mm
Soudable	Non
Entretien	Épongeable

Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	Gtot* selon double vitrage 4+16+4 argon	Transmission lumière visible Tvn-n	Réf. BV	Réf. Rouleau
35 %	43 %	22 %	0,44	34 %	TSB3319	TSR3319
32 %	38 %	30 %	0,45	21 %	TSB3304	TSR3304
27 %	35 %	38 %	0,46	18 %	TSB3301	TSR3301
27 %	35 %	38 %	0,46	5 %	TSB3302	TSR3302
18 %	25 %	57 %	0,49	7 %	TSB3312	TSR3312
4 %	12 %	84 %	0,53	1 %	TSB3320	TSR3320
32 %	45 %	23 %	0,43	22 %	TSB3313	TSR3313